

AU175

01.11.2014

MATTERINGSBINDER

BESKRIVNING

Matteringsbinder att användas i de flesta 2K topplacker och 2K klarlacker.
Sammansättning baserad på akrylcopolymer.

PRODUKTER

AU175 Matteringsbinder

EGENSKAPER

- Gör det möjligt att enkelt mattera 2K kulörer av topplack och 2K klarlacker i olika förhållanden, beroende på önskad glansgrad.
- Kan användas i: Centari[®] 500*, Centari[®] 500 HB*, Centari[®] 501*, Centari[®] 5035, Imron[®] 700*, VR-1120, 1200S*, 655S*, 679S*, 696S*, 3050S*, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 och CC6600.
- VOC godkänd, anpassad till direktiv 2004/42/EG.

* Produkten är inte anpassad till direktiv 2004/42/EG.

AU175

01.11.2014

MATTERINGSBINDER

FÖRBEHANDLING

Blandningsanvisningar för 2K topplacker

Matta kulörer

Byt ut bindern till AU175 till 100 %.

- För ljusa kulörer behövs ett viktförhållande av 0/150 (binder/AU175).
- För kulörer som innehåller 200 g mixfärg/l eller mindre (se kulörsystemet), bör viktförhållandet 20/80 (binder/AU175) tillämpas.

Halvblanka kulörer

Blanda binder och AU175 i viktförhållande 50/50.

- Alla andra viktförhållanden med mindre än 100 % AU175 kan tillämpas för att erhålla halvblanka kulörer.

Blandningsanvisningar för 2K klarlack

Matta kulörer

- VR-1120, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 och CC6600: blanda klarlacken med AU175 i viktförhållande 20/80 (klarlack/AU175).
- 679S*, 696S* och 3050S*: blanda klarlacken med AU175 i viktförhållande 30/70 (klarlack/AU175).
- 1200S och 655S: blanda klarlacken med AU175 i viktförhållande 40/60 (klarlack/AU175).

Halvblanka kulörer

Blanda klarlacken med AU175 i viktförhållande 70/30.

- Alla andra viktförhållanden med mindre än 70 % AU175 kan tillämpas för att erhålla halvblanka klarlack.







* Produkten är inte anpassad till direktiv 2004/42/EG.

AU175

01.11.2014

MATTERINGSBINDER

FÖRBEHANDLING (FORTS.)







	kulörsystem	Se receptet.	
 	Blandnings-förhållande standard för 2K topplacker anpassad till direktiv 2004/42/EG	Centari® 5035 XK205	4 1
 	Blandnings-förhållande standard för 2K klarlacker anpassad till direktiv 2004/42/EG	VR-1120 VR-1132	3 1
		3550S XK206	4 1
		3750S / 3760S XK206	4 1
		XB387	0,4
		3800S XK206	4 1
		CC6400 XK206 AZ9100	4 1 0,2
		CC6600 XK206 AZ9100	4 1 0,2
	Applicering	Se tekniskt datablad för respektive produkt.	
	Rör/blanda	Noggrann omrörning av blandningskulörer, binder och matteringsbinder krävs före <u>och</u> efter tillsats av aktivator.	
<p>Dessa uppgifter avser endast här omnämnda material och gäller inte vid användning i kombination med andra produkter eller förfaringssätt. Uppgifterna är utgivna i rådgivande syfte och är inte att betrakta som en garanti och gäller utan rättslig förbindelse.</p>			

AU175

01.11.2014

MATTERINGSBINDER

FÖRBEHANDLING (FORTS.)

	kulörsystem	Se receptet.	
 	Blandnings-förhållande standard för 2K topplacker inte anpassad till direktiv 2004/42/EG	Centari® 500 125S AK321	2 1 0,5
		Centari® 500 HB AK260 AK360	3 1 0,6
		Centari® 501 AK260 AB380	4 1 1
		Imron® 700 AU270 AU370	4 1 0,5 - 1
 	Blandnings-förhållande standard för 2K klarlacker inte anpassad till direktiv 2004/42/EG	1200S 125S AB380/XB383/AK360	2 1 0.3
		1200S AK260 AB380/XB383/AK360	3 1 0.6
		655S AK260	3 1
		679S AK260 AB380/XB383	3 1 0,6
		696S AK260	4 1
		3050S AK260	4 1
		3050S XK205	5 1
	Applicering	Se tekniskt datablad för respektive produkt.	
	Rör/blanda	Noggrann omrörning av blandningskulörer, binder och matteringsbinder krävs före och efter tillsats av aktivator.	
Dessa uppgifter avser endast här omnämnda material och gäller inte vid användning i kombination med andra produkter eller förfaringsätt. Uppgifterna är utgivna i rådgivande syfte och är inte att betrakta som en garanti och gäller utan rättslig förbindelse.			

AU175

01.11.2014

MATTERINGSBINDER

FÖRBEHANDLING

Underlaget måste förbehandlas enligt rekommendationer i tekniskt datablad för respektive kvalitet.

RENGÖRING AV SPRUTUTRUSTNING

Använd ett riktigt lösningsmedelsburet rengöringsmedel för sprutpistoler.

ÖVERMÅLNINGSBAR

När som helst efter tejpbarhet. Efter 24 tim, krävs en lättare slipning.

OBSERVERA

- Ett flertal matta originalkulörer är framtagna och finns i kulörsystem. Vilken annan kulör som helst kan matteras genom att byta ut binder eller klarlack mot AU175 på sätt som beskrivits.
- Man behöver inte tillsätta 805R för att uppnå flexibilitet, AU175 har redan tillräckliga plastiska egenskaper för halvhårda plastdetaljer. Matt färg för mjuka plastdetaljer kan inte uppnås med denna teknologi.
- Det är inte möjligt att ge blandningsförhållande för exakt glansvärde, därför att slutresultatet varierar beroende av påverkan av kulör, aktivator, applicering och torkmetod. Mörkare kulörer (t.ex. svart) behöver alltid mindre AU175 för att uppnå ett specifikt glansvärde än ljusa kulörer (t.ex. vit).
- Grad av mattering beror på sprutningen. Ett flödigt skikt ger högre glans än en ett tunt skikt.
- Utbyte av hela mängden binder mot AU175 i en svart kulör (200 g mixfärg eller mindre per liter) kan resultera i dåliga appliceringsegenskaper.
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.

AU175

01.11.2014

MATTERINGSBINDER

TEKNISKA DATA

Direktiv 2004/42/EG: 2004/42/IIB(e)(840)600: Europeisk VOC-gränsvärde för denna produkt (produktkategori: IIB(e)) i klar-att-använda-form är max. 840 g/l VOC. VOC-innehåll för denna produkt i klar-att-använda-form är max. 600 g/l

SÄKERHET

Denna produkt är klassificerad enligt (EC) 1272/2008 (CLP). Läs säkerhetsdatablad före användning. Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter, som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax®. Systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsättningsprodukter som inte tillhör Cromax®, om det inte uttryckligen är angivet.

Samo za profesionalno uporabo. Dane informacije smo skrbno izbrali in zbrali in ustrezajo trenutnemu stanju tehnike. Informacije niso zavezujoče in ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost, točnost ter popolnost le teh. Uporabnik je sam dolžan preveriti aktualnost ter primernost uporabe. Intelektualna lastnina informacij kot so patenti, znamke in avtorske pravice je zaščitena. Vse pravice pridržane. Upoštevajte varnostne liste ter opozorila na embalaži. Pridržujemo si pravico, da v vsakem času vsebino informacij brez predhodne najave ali obveze aktualiziramo, spremenimo ali dopolnimo. Določila veljajo brez izjeme tudi za spremembe in dopolnila.