


# EPOXY PRIMER 1-7520

## APPLICERING



Blandnings-  
förhållande:


: 2:1 med Epoxy Härdare 1-70  
tillsatt 0-30% Uni Thinner 1-141 /1-151 / 1-161.

Vikt (gram):

Epoxy Primer 300

Epoxy Härdare 100

Uni Thinner 43



Viskositet

: Vid 20°C DIN Cup 4 mm.

Luftspruta : 17 - 19 sec.

Trycktank : 18 sec.

Airless : 30 - 40 sec.

Vått i vått : 15 - 17 sec.

Med ca. 20 vol % Uni Thinner 1-141/1-151/1-161.




: 

	<u>Munstycke (mm)</u>	<u>Spruttryck (bar)</u>
Överkopp	1,6 - 1,8	3,5 - 4,5
Underkopp	1,6 - 1,8	3,5 - 4,5
Trycktank	1,1 - 1,6	4,0 - 6,0
Airless	0.013"-0.015"/40	160 - 200
HVLP	1,6 - 1,8	



Sprutvarv/  
tjocklek

: 1 - 4 / 50 - 200 µm



Avluftning

: 10 - 20 min.

45 min. vid vått i vått system. 1 lager förtunnat



Torkning

: 20°C.      60°C.


16 timmar    1 timme (med 50 µm tjocklek.)

Vid tjockare lager: Längre torktid Forcera inte torkningen



Brukstid

: 24 tim/20°C.



Produkt  
information

: Epoxy Härdare 1-70  
Uni Thinner 1-141, 1-151, 1-161