



Technical Information Sheet

2K MI Coating

APPLICERING



Blandningsförhållande : 2:1 med 2K/MS Härdare
: 3:1 med HS Härdare




Viskositet- : Vid 20°C DIN Cup 4mm
Luftspruta : 18 sec.
Tryckspruta : 18 sec.
Vid behov med 5-10% Thinner 1-141 / 1-151 / 1-161.



	<u>Munstycke (mm)</u>	<u>Spruttryck (bar)</u>
Över kopp	1,3 - 1,5	3,5 - 4,5
Under kopp	1,6 - 1,8	3,5 - 4,5
HVLP/LVLP	1,3 - 1,4	Se tillverkarens info.
Tryck tank	1,0 - 1,2	4,0 - 5,0



Sprutvarv/
Tjocklek : 1½ - 2
40 - 60 µm



Avluftning : 5-15 min. vid 20°C.



Torkning : 20°C 8-12 timmar
60°C 20-30 min.



Brukstid : Ca 20min. - 5 timmar vid 20°C.