

8-145/10/40
Slipgrund

DE BEER
REFINISH



BLANDINGSFÖRHÅLLANDE SLIPGRUND

- **3:1 2K/MS härdare** + max 10% thinner
2K:47/30/50/60 MS:47-35/55
- **6:1 HS (420) Härdare** + max 25% thinner
HS: 8-30/40/50

SPRUTPISTOL

- HVLP 1.3 - 1.8 mm
- HE (High Efficiency) 1.3 - 1.8 mm

APPLICERING

- 1-3 Varv 60-180my

AVLUFTNING

- 5 till 10 min.

TORKNING

- 60°C objektets temp 20-30 min.
- 20°C ca 16 timmar (över natten)

TOPPLACKER

- Alla Debeer topplacker

EXTRA INFO

- För optimal täckförmåga på topplack, välj en lämplig Grå ton på 8-145 Info finns på ICRIS skivan
- Förvara alla produkter I rumstemperatur.