


8-145/10/40
Vått i Vått



BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE NON SANDING

- **3:1 med MS Härdare 47-55/65** + max 20% Thinner
- **6:1 med HS 8-50 (420 härdare)** + max 35% Thinner
- 16-17 sec Använd sticka 54-174




SPRUTPISTOL

- HE (High Efficiency) 1.3 - 1.5 mm
- HVLP / LVLP 1.3 - 1.5 mm



APPLICERING

- 1 varv 20-25 my



AVLUFTNING

- 15-20 min



BRUKSTID

- 20°C 30 min.



TOPPLACKER

- Alla DeBeer topplacker



EXTRA INFO

- For optimal täckning av topplack, välj en lämplig Gråton på 8-145
- Förvara all produkter i rumstemperatur.