

::: Glas

polyesterspackel - glasfiber

NO TRANSLATION

Glas är en vidareutveckling av fiberspacklet

- Förbättrad slipbarhet
- Smidigare och homogenerare spackling
- Hög fyllningsintensitet
- Vidhäftning mot metallunderlag
- För reparation av små rostfläckar

NO TRANSLATION

För spackling av djupa ojämnheter och bucklor på motorfordonskarosserier inom områdena personbilar, lastbilar, bussar och rälsfordon.

NO TRANSLATION

MATERIALINFORMATION:

- Leveransviskositet vid 20 °C: pastös
- VOC-halt: 2004/42/IIB (b) (250) <250g/l
- Färgton: grön

NO TRANSLATION

UNDERLAG:

Underlaget måste vara rent, torrt och fritt från fett.

DOSERING:

Tillsats av 2-3 viktprocent härdpasta.

Undvik en överdosering av härdpastan. Det kan leda till genomblödningar och förändringar i färgtonen i täcklackssystemet.

Vid en rumstemperatur på +20 °C, 3-4 minuter.

REAKTIONSTEMPERATUR:

Minst +5 °C.

BELÄGGNING:

Spackel

TORKTID:

Vid lufttorkning i en rumstemperatur på +20 °C, 15-20 minuter.

SLIPBARHET:

Följer föregivna torktider.

Som fyllningsspackel

Förslipning – torr med P80 - P120

Efterslipning – torr med P120 - P 240

Som finspackel

Förslipning – torr med P120 - P180

Efterslipning – torr med P180 - P240

FINSLIPNING:



05/2016

Glasspacklet kan finslipas med följande CS-produkter:

- Elastic weiss eller Elastic beige och Spray

LAGRING:

Ca. 6-8 månader vid 18-20 °C i obruten originalförpackning

NO TRANSLATION

Angivna uppgifter, i synnerhet förslagen till bearbetning och användning av våra produkter, grundar sig på vår kännedom och våra erfarenheter i normalfall. På grund av olika material, grundmålningar och avvikande arbetsbetingelser kan en garanti avseende arbetsresultat eller ett ansvar, från vilka som helst rättsliga förhållanden, antingen genom dessa råd eller genom en muntlig överenskommelse, inte motiveras; såvida vi inte kan lastas för avsiktlig eller grov vårdslöshet. Därtill måste användaren bevisa att all information, som är nödvändig för en korrekt och framgångsrik bedömning, skriftligen och på ett korrekt och fullständigt sätt kommit oss tillhanda. Skydds rätt för tredje part måste beaktas. I övrigt gäller våra rådande försäljnings- och hyresvillkor. Det gäller det rådande, nyaste tekniska informationsbladet, som kan beställas från oss.

Råd för produkt- och avfallshantering får ni från gällande säkerhetsblad och motsvarande informationsblad från den kemiska industrins yrkesförening.

Copyright VOSSCHEMIE