

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BESKRIVNING

805R mjukgörartillsats är en binder.
Sammansättning baserad på polycaprolacton.

PRODUKTER

805R Mjukgörartillsats - Flexible Additive

EGENSKAPER

- Ger utmärkt flexibilitet i 2K produkter.

MÅLNINGSSYSTEM - ANPASSAD TILL DIREKTIV 2004/42/EC

Kan användas i:

- surfacers: VR-1140, 1051R/1057R, LE Surfacers Plus och LE Surfacers Plus Non-sanding, PS1061/PS1064/PS1067
- Imron® Fleet Line surfacers: P702/P706.
- topcoats: Centari® 5035.
- Imron® Fleet Line topplacker: Imron® Elite och Imron® Elite HDC;
- klarlacker: VR-1120, 3550S, 3750S, 3760S, 3800S, CC6400 och CC6600
- Imron® Fleet Line klarlacker: EL500.

MÅLNINGSSYSTEM - INTE ANPASSAD TILL DIREKTIV 2004/42/EC

Kan användas i:

- surfacers: 1040R
- topplacker: Centari® 500, Centari® 500 HB, Centari® 501 och Imron® 700;
- Imron® Fleet Line topplacker: Imron® Traffic;
- klarlacker: 1200S, 679S, 696S och 3050S.

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

OBSERVERA

- På mjuka plastdetaljer rekommenderas "Full Flexible Systems". På alla andra plastdetaljer rekommenderas "Semi-Flexible Systems". Se bifogad information.
- Det är inte lämpligt att använda Centari[®] 501*, 679S*, VR-1120, Centari[®] 5035, Imron[®] Traffic*, Imron[®] Elite och Imron[®] Elite HDC i ett "Full Flexible Systems".
- Materialet skall ha rumstemperatur (18-25°C) före användning.















* Produkten är inte anpassad till direktiv 2004/42/EG.

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

FÖRBEHANDLING









SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - SURFACERS - Anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym	VR-1140	805R	VR-1131	VR-1150
		5,4	0,6	1	0,7
	Vikt	93	7	11	7
		Pot life vid 20°C	1 tim		
	Volym	1051R/1057R	805R	1010R	1025R
		3,6	0,4	1	1
	Vikt	92	8	18	16
		Pot life vid 20°C	30 min.		
	Volym	1051R/1057R	805R	256S	XB383
		4,5	0,5	1	1,5
	Vikt	92	8	15	19
		Pot life vid 20°C	30 min.		
	Volym	1051R/1057R	805R	XK205	XB383
		6,3	0,7	1	2,5
	Vikt	92	8	11	23
		Pot life vid 20°C	30 min.		
	Volym	LE Surfacers Plus	805R	AK260	XB Thinners
		4,5	0,5	1	0-0.2
	Vikt	93	7	14	0-3
		Pot life vid 20°C	45-60 min.		
	Volym	LE Surfacers Plus	805R	256S	XB Thinners
		3,6	0,4	1	0-0.2
	Vikt	93	7	17	0-3
		Pot life vid 20°C	45-60 min.		
	Volym	LE Surfacers Plus	805R	XK205	XB Thinners
		6,3	0,7	1	0,5-1
	Vikt	93	7	10	4-8
		Pot life vid 20°C	45-60 min.		

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)










SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - SURFACERS - Anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym	LE Surfacers Plus	805R	AK260	LE2031/LE2032/LE2035
	Vikt	2,7 93	0,3 7	1 23	2 41
	Pot life vid 20°C	45-60 min.			
	Volym	LE Surfacers Plus	805R	XK205/XK206	LE2031/LE2032/LE2035
	Vikt	3,6 93	0,4 7	1 18	3 46
	Pot life vid 20°C	45-60 min.			
	Volym	P702/P706	805R	ET Activators	ET745 / ET750 / ET755
	Vikt	6,3 93	0,7 7	1 10	0,5-1 4-8
	Pot life vid 20°C	45-60 min.			
	Volym	PS106xR	805R	XK206/AR7306	XB Thinners
	Vikt	2,7 93	0,3 7	1 24	0,5 10
	Pot life vid 20°C	45-60 min.			

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)
















SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - TOPPLACKER - Anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym	Centari [®] 5035	805R	XK205	XB Thinners
	Vikt	2,7 90	0,3 10	1 35	0,15 5
	Pot life vid 20°C	1 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	Imron [®] Elite	805R	ET Activators	ET745 / ET750 / ET755
	Vikt	2,7 90	0,3 10	1 32	0,4-0.7 14-19
	Pot life vid 20°C	2 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	Imron [®] Elite HDC	805R	ET Activators	ET745 / ET750 / ET755
	Vikt	2,7 90	0,3 10	1 32	0,4-0.7 14-19
	Pot life vid 20°C	3 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)







SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - KLARLACKER - Anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym	VR-1120	805R	VR-1131	
	Vikt	1,8 89	0,2 11	1 51	
	Pot life vid 20°C	45 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork – tejpbar			
	Volym	3550S	805R	XK205	
	Vikt	2,7 89	0,3 11	1 36	
	Pot life vid 20°C	1 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork – tejpbar			
	Volym	3750S / 3760S	805R	XK205	XB387
	Vikt	2,7 89	0,3 11	1 36	0,4 12
	Pot life vid 20°C	45 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork – tejpbar			
	Volym	3800S	805R	XK205	
	Vikt	2,7 89	0,3 11	1 37	
	Pot life vid 20°C	1 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	EL500	805R	ET Activators	
	Vikt	2,7 89	0,3 11	1 36	
	Pot life vid 20°C	2 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)




SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - KLARLACKER - Anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym Vikt	CC6400	805R	XK205	AZ9100
		2,7 89	0,3 11	1 36	0,2 6
	Pot life vid 20°C	1 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym Vikt	CC6600	805R	XK205	AZ9100
		2,7 89	0,3 11	1 36	0,2 6
	Pot life vid 20°C	1 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			

















805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)

FULL FLEXIBLE SYSTEM - SURFACERS - Anpassad till direktiv 2004/42/EG					
		VR-1140	805R	VR-1131	
	Volym	1	1	1,5	
	Vikt	60	40	59	
	Pot life vid 20°C	1 tim			







FULL FLEXIBLE SYSTEM - KLARLACKER - Anpassad till direktiv 2004/42/EG					
		3550S	805R	XK205	XB383
	Volym	3	2	3	2
	Vikt	58	42	63	33
	Pot life vid 20°C	30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbär			
		3750S / 3760S	805R	XK205	XB387
	Volym	3	2	3	1
	Vikt	58	42	63	17
	Pot life vid 20°C	30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbär			
		3800S	805R	XK205	XB Thinners
	Volym	3	2	3	1
	Vikt	58	42	63	17
	Pot life vid 20°C	30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbär			
		EL500	805R	ET Activators	ET745 / ET750 / ET755
	Volym	3	2	3	1
	Vikt	58	42	63	17
	Pot life vid 20°C	1 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbär			

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)

FULL FLEXIBLE SYSTEM - KLARLACKER - Anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym	CC6400	805R	XK205	XB383
	Vikt	3 58	2 42	3 63	2 33
	Pot life vid 20°C	1 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	CC6600	805R	XK205	XB383
	Vikt	3 58	2 42	3 63	1 17
	Pot life vid 20°C	45 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			



805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)

SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - SURFACERS - Inte anpassad till direktiv 2004/42/EG
















	1040R	805R	1010R	1025R
 Volym	3,6	0,4	1	2
Vikt	93	7	17	30
 Pot life vid 20°C	1 tim			

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)













SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - TOPPLACKER - Inte anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym	Centari® 500	805R	125S	AK360
	Vikt	1,8 90	0,2 10	1 45	0,5 21
	Pot life vid 20°C	2 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	Centari® 500 HB	805R	AK260	AK360
	Vikt	2,7 90	0,3 10	1 33	0,6 17
	Pot life vid 20°C	2 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	Centari® 501	805R	AK260	AB380
	Vikt	3,6 90	0,4 10	1 24	1 21
	Pot life vid 20°C	4 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	Imron® 700	805R	AU270	AU370
	Vikt	3,6 90	0,4 10	2 48	1 21
	Pot life vid 20°C	3 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	Imron® Traffic	805R	ET Activators	ET745 / ET750 / ET755
	Vikt	3,6	0,4	1	1- 1-1.5
	Pot life vid 20°C	3 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS







BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)

SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - KLARLACKER - Inte anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym	1200S	805R	125S	AB-XB-Thinners
	Vikt	1,8 89	0,2 11	1 49	0,3 13
	Pot life vid 20°C	6 tim			
	30 min. x 60°C	+ 3 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	1200S	805R	125S	AK360
	Vikt	1,8 89	0,2 11	1 49	0,3 13
	Pot life vid 20°C	3 tim 30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	679S	805R	AK260	AB385
	Vikt	2,7 89	0,3 11	1 35	0,6 18
	Pot life vid 20°C	1 tim 30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 2 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	696S	805R	AK260	
	Vikt	2,7 89	0,3 11	1 35	
	Pot life vid 20°C	1 tim 30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS




SEMI-FLEXIBLE SYSTEM - KLARLACKER - Inte anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym Vikt	3050S	805R	AK260	
		2,7 89	0,3 11	1 35	
	Pot life vid 20°C	2 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork – tejpbar			
	Volym Vikt	3050S	805R	XK205	
		3,6 89	0,4 11	1 28	
	Pot life vid 20°C Brukbarhetstid	2 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			










805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)

FULL FLEXIBLE SYSTEM - SURFACERS - Inte anpassad till direktiv 2004/42/EG					
		1040R	805R	1010R	1025R
	Volym	1	1	2	0,5
	Vikt	58	42	78	17
	Pot life vid 20°C	1 tim			
	Brukbarhetstid	1 tim			













FULL FLEXIBLE SYSTEM - TOPPLACKER - Inte anpassad till direktiv 2004/42/EG					
		Centari [®] 500	805R	125S	AK360
	Volym	3	1	3	1
	Vikt	75	25	68	21
	Pot life vid 20°C	1 tim 30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 2 tim lufttork - tejpbar			
		Centari [®] 500 HB	805R	AK260	AK360
	Volym	3	1	2	1
	Vikt	75	25	50	22
	Pot life vid 20°C	1 tim 30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
		Imron [®] 700	805R	AU270	AU370
	Volym	3	1	2	1
	Vikt	75	25	50	21
	Pot life vid 20°C	2 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE (FORTS.)

FULL FLEXIBLE SYSTEM - KLARLACKER - Inte anpassad till direktiv 2004/42/EG					
	Volym	1200S	805R	125S	AK360
	Vikt	1 47,5	1 52,5	2 94	1 43
	Pot life vid 20°C	2 tim			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	696S	805R	AK260	AK360
	Vikt	1 47	1 53	2 100	0,75 33
	Pot life vid 20°C	30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	3050S	805R	AK260	AK360
	Vikt	1 47	1 53	2 100	0,75 33
	Pot life vid 20°C	30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			
	Volym	3050S	805R	XK205	AB380
	Vikt	1 47	1 53	1 50	0,5 21
	Pot life vid 20°C	30 min.			
	30 min. x 60°C	+ 1 tim lufttork - tejpbar			

Dessa uppgifter avser endast här omnämnda material och gäller inte vid användning i kombination med andra produkter eller förfaringssätt. Uppgifterna är utgivna i rådgivande syfte och är inte att betrakta som en garanti och gäller utan rättslig förbindelse.

805R

01.11.2014

MJUKGÖRARTILLSATS

SÄKERHET

Denna produkt är klassificerad enligt (EC) 1272/2008 (CLP). Läs produktens säkerhetsdatablad före användning. Vi rekommenderar att använda korrekt skyddsutrustning vid applicering. Observera varningsmärkningen på burken.

Alla andra produkter, som nämns i förbindelse med lackuppbyggnad är från Cromax® Systemegenskaperna gäller inte när relaterade produkter används i kombination med andra materialer och tillsättningsprodukter som inte tillhör Cromax®, om det inte uttryckligen är angivet.

Samo za profesionalno uporabo. Dane informacije smo skrbno izbrali in zbrali in ustrezajo trenutnemu stanju tehnike. Informacije niso zavezujoče in ne prevzemamo odgovornosti za pravilnost, točnost ter popolnost le teh. Uporabnik je sam dolžan preveriti aktualnost ter primernost uporabe. Intelektualna lastnina informacij kot so patenti, znamke in avtorske pravice je zaščitena. Vse pravice pridržane. Upoštevajte varnostne liste ter opozorila na embalaži. Pridržujemo si pravico, da v vsakem času vsebino informacij brez predhodne najave ali obveze aktualiziramo, spremenimo ali dopolnimo. Določila veljajo brez izjeme tudi za spremembe in dopolnila.